

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 2

Charakteristik:	AKEMI® Felgen-Klarlack ist ein hochwertiger, lösungsmittelhaltiger 1-Komponentenlack. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: - schnell trocknend - sehr gute Haftung auf Metallen (Eisen, Nickel, Aluminium, Zinn, Messing, Chrom, Kupfer, Silber), Pappe und Holz - witterungsbeständig und vergilbungsfrei - glanzbeständig und lichtecht - bedingt benzinfest, streusalzbeständig und waschanlagenfest								
Einsatzgebiet:	AKEMI® Felgen-Klarlack versiegelt Alufelgen und erleichtert dadurch deren Reinigung, bzw. schützt vor dem Festsetzen von hartnäckigem Schmutz. Das Produkt eignet sich jedoch auch als Schutzfilm für lackierte Stahlfelgen (AKEMI® Felgengold, Felgenschwarz, Felgenweiß). Weitere Anwendungsmöglichkeiten bieten sich im Haushalt und bei Hobbyarbeiten.								
Gebrauchsanweisung:	1. Untergrund muss entrostet, entfettet, gründlich gereinigt, trocken und leicht angeraut sein. 2. Sprühdose vor Gebrauch einige Minuten nach Anschlag der Kugeln kräftig schütteln. 3. Nicht zu behandelnde Teile oder Flächen abklebe oder mit Papier abdecken. 4. Mehrere dünne Schichten (Sprühabstand ca. 25 cm, Zeitabstand 3 - 5 Minuten) auftragen.								
Besondere Hinweise:	- Nur für den professionellen Gebrauch. - Nicht bei zu hohen Temperaturen oder intensiver Sonnenbestrahlung anwenden, da der Lack zu schnell trocknet und nicht richtig verläuft (Schleierbildung). Optimale Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C. - Die Durchtrocknung ist beim Auftragen von mehreren dünnen Schichten bedeutend besser als bei einer dicken Schicht. - Nach beendeter Arbeit muss das Sprühventil nicht freigesprüht werden. - Versehentlich besprühte Teile können mit AKEMI® Universal-Verdünnung (Prüfung der Beständigkeit) gereinigt werden. - Bedingt benzinbeständig. - Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. - Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.								
Technische Daten:	<table><tr><td>Farbe:</td><td>farblos glänzend</td></tr><tr><td>Dichte</td><td>ca. 0,8 g/cm³</td></tr><tr><td>Trocknung</td><td>nach ca. 10 min staubtrocken nach ca. 60 min griffest nach ca. 24 Std. durchgetrocknet</td></tr><tr><td>Ergiebigkeit:</td><td>ca. 1 - 2 m²/Spraydose</td></tr></table>	Farbe:	farblos glänzend	Dichte	ca. 0,8 g/cm ³	Trocknung	nach ca. 10 min staubtrocken nach ca. 60 min griffest nach ca. 24 Std. durchgetrocknet	Ergiebigkeit:	ca. 1 - 2 m ² /Spraydose
Farbe:	farblos glänzend								
Dichte	ca. 0,8 g/cm ³								
Trocknung	nach ca. 10 min staubtrocken nach ca. 60 min griffest nach ca. 24 Std. durchgetrocknet								
Ergiebigkeit:	ca. 1 - 2 m ² /Spraydose								
Lagerung:	Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 5 Jahre ab Herstellung.								
Sicherheitshinweise:	Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.								

TMB 09.25

Technisches Merkblatt

Seite 2 von 2

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 09.25