

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 2

Charakteristik:	AKEMI® Metallic-Klarlack ist ein hochwertiger, lösungsmittelhaltiger 1-Komponentenlack auf Basis von Acrylatharzen.	
	Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:	
	- schnell trocknend - witterungsbeständig und vergilbungsfrei - nicht farbtönverändernd - hohe Oberflächenhärte und Glanzbeständigkeit - bedingt benzinbeständig	
Einsatzgebiet:	AKEMI® Metallic-Klarlack findet Anwendung als Decklack bei der Reparatur von 2-Schicht Metallic-Lackierungen, wobei der Farbtön des Basislackes nicht verändert wird. Weiterhin kann das Produkt als Schutzfilm für lackierte Stahlfelgen verwendet werden. Der Vorteil gegenüber AKEMI® Felgenklarlack-Spray ist eine bessere Kraftstoffbeständigkeit.	
Gebrauchsanweisung:	1. Der Untergrund muss entrostet, entfettet, gründlich gereinigt und trocken sein. 2. Metallic Basislack gemäß Gebrauchsanweisung auftragen und ca. 30 Minuten trocknen lassen. 3. Sprühdose vor Gebrauch einige Minuten nach Anschlag der Kugeln kräftig schütteln. 4. Nicht zu behandelnde Teile oder Flächen abkleben oder mit Papier abdecken. 5. Mehrere dünne Schichten (Sprühabstand ca. 25 cm, Zeitabstand 3 - 5 Minuten) auftragen. 6. Die Lackschicht ist nach ca. 15 Minuten staubtrocken, nach ca. 50 Minuten griffest.	
Besondere Hinweise:	- Nur für den professionellen Gebrauch. - Nicht bei zu hohen Temperaturen oder intensiver Sonnenbestrahlung anwenden, da der Lack zu schnell trocknet und nicht richtig verläuft (Schleierbildung). Optimale Verarbeitungstemperatur: 15 - 25°C. - Die Durchtrocknung ist beim Auftragen von mehreren dünnen Schichten bedeutend besser als bei einer dicken Schicht. - Nach beendeter Arbeit muss das Sprühventil nicht freigesprüht werden. - Versehentlich besprühte Teile können mit AKEMI® Universal Verdünnung (Prüfung der Beständigkeit) gereinigt werden. - Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. - Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.	
Technische Daten:	Farbe:	farblos transparent
	Dichte:	ca. 0,8 g/cm ³
	Trocknung:	nach ca. 15 min staubtrocken nach ca. 50 min griffest nach ca. 24 Std. durchgetrocknet u. polierfähig
	Temperaturbeständig:	bis ca. 80°C
	Ergiebigkeit:	ca. 1 - 2 m ² / Spraydose
Lagerung:	Bei trockener und kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 60 Monate ab Herstellung.	

TMB 11.25

Technisches Merkblatt

Seite 2 von 2

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 11.25