

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 2

Charakteristik:	AKEMI® Felgensprays sind hochwertige, lösungsmittelhaltige 1-Komponentenlacke. Die Produkte zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: - schnell trocknend - sehr gute Haftung auf Metallen (Eisen, Stahl, Leichtmetall), Papier und Holz - witterungsbeständig und vergilbungsfrei - abriebfest - bedingt benzinfest, streusalzbeständig und waschanlagenfest								
Einsatzgebiet:	AKEMI® Felgensprays dienen hauptsächlich zur optischen Verschönerung unansehnlich gewordener Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie zu deren Schutz. Weitere Anwendungsmöglichkeiten bieten sich im Haushalt und bei Hobbyarbeiten.								
Gebrauchsanweisung:	1. Untergrund muss entrostet, entfettet, gründlich gereinigt, trocken und leicht angeraut sein. Restrost mit AKEMI® Anti-Rost inaktivieren, danach AKEMI® Zinkspray anwenden. 2. Gummiflächen des Reifens abkleben oder mit Papier abdecken. 3. Grundieren mit AKEMI® Grundierungsspray hellgrau. 4. Sprühdose vor Gebrauch einige Minuten nach Anschlag der Kugeln kräftig schütteln. 5. Mehrere dünne Schichten (Sprühabstand ca. 25 cm, Zeitabstand 3 - 5 Minuten) auftragen. 6. Nach der Durchtrocknung (ca. 2 Std.) mit P600 nass schleifen, reinigen und trocknen lassen. 7. Zur Erzielung eines besseren Oberflächenschutzes AKEMI® Felgenklarlack oder Metallic-Klarlack auftragen.								
Besondere Hinweise:	- Nur für den professionellen Gebrauch. - Nicht bei zu hohen Temperaturen oder intensiver Sonnenbestrahlung anwenden, da der Lack zu schnell trocknet und nicht richtig verläuft (Schleierbildung). Optimale Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C. - Die Durchtrocknung ist beim Auftragen von mehreren dünnen Schichten bedeutend besser als bei einer dicken Schicht. - Nach beendeter Arbeit muss das Sprühventil nicht freigesprüht werden. - Versehentlich besprühte Teile können mit AKEMI® Universal-Verdünnung (Prüfung der Beständigkeit) gereinigt werden. - Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. - Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.								
Technische Daten:	<table><tr><td>Farbe:</td><td>silber, gold, weiß</td></tr><tr><td>Dichte</td><td>ca. 0,8 g/cm³</td></tr><tr><td>Trocknung</td><td>nach ca. 10 min staubtrocken nach ca. 60 min griffest nach ca. 24 Std. durchgetrocknet</td></tr><tr><td>Ergiebigkeit:</td><td>Inhalt einer Spraydose reicht für ca. 5 Felgen</td></tr></table>	Farbe:	silber, gold, weiß	Dichte	ca. 0,8 g/cm ³	Trocknung	nach ca. 10 min staubtrocken nach ca. 60 min griffest nach ca. 24 Std. durchgetrocknet	Ergiebigkeit:	Inhalt einer Spraydose reicht für ca. 5 Felgen
Farbe:	silber, gold, weiß								
Dichte	ca. 0,8 g/cm ³								
Trocknung	nach ca. 10 min staubtrocken nach ca. 60 min griffest nach ca. 24 Std. durchgetrocknet								
Ergiebigkeit:	Inhalt einer Spraydose reicht für ca. 5 Felgen								
Lagerung:	Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 5 Jahre ab Herstellung.								
Sicherheitshinweise:	Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.								

TMB 09.25

Technisches Merkblatt

Seite 2 von 2

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 09.25