

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 2

Charakteristik:	AKEMI® Rallye-Farbsprays sind hochwertige, lösungsmittelhaltige 1-Komponentenlacke. Die Produkte zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: - schnell trocknend - sehr gute Deckfähigkeit - sehr gute Haftung auf Metallen (Eisen, Stahl, Leichtmetall), Papier und Holz - witterungsbeständig und vergilbungsfrei - hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität - polierfähig - schwermetallfrei - bedingt benzinfest, streusalzbeständig und waschanlagenfest								
Einsatzgebiet:	AKEMI® Rallye-Farbsprays dienen zur optischen Gestaltung von KFZ und finden weitere Anwendungsmöglichkeiten im Haushalt und bei Hobbyarbeiten.								
Gebrauchsanweisung:	1. Der Untergrund muss entrostet, entfettet, gründlich gereinigt, trocken und leicht angeraut sein. Restrost mit AKEMI® Anti-Rost inaktivieren, danach AKEMI® Zinkspray anwenden. 2. Bei ungleichem Untergrund mit AKEMI® Grundierung hellgrau grundieren. 3. Sprühdose vor Gebrauch einige Minuten nach Anschlag der Kugeln kräftig schütteln. 4. Nicht zu behandelnde Teile oder Flächen abkleben oder mit Papier abdecken. 5. Mehrere dünne Schichten (Sprühabstand ca. 25 cm, Zeitabstand 3 - 5 Minuten) auftragen.								
Besondere Hinweise:	- Nur für den professionellen Gebrauch. - Nicht bei zu hohen Temperaturen oder intensiver Sonnenbestrahlung wenden, da der Lack zu schnell trocknet und nicht richtig verläuft (Schleierbildung). Optimale Verarbeitungstemperatur: 15 - 25°C. - Die Durchtrocknung ist beim Auftragen von mehreren dünnen Schichten bedeutend besser als bei einer dicken Schicht. - Nach beendeter Arbeit muss das Sprühventil nicht freigesprüht werden. - Versehentlich besprühte Teile können mit AKEMI® Universal-Verdünnung (Prüfung der Beständigkeit) gereinigt werden. - Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. - Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.								
Technische Daten:	<table><tr><td>Farbe:</td><td>schwarz (matt, seidenmatt oder glänzend), weiß glänzend</td></tr><tr><td>Dichte</td><td>ca. 0,8 g/cm³</td></tr><tr><td>Trocknung</td><td>nach ca. 10 min staubtrocken nach ca. 15 min klebefrei nach ca. 50 min griffest nach ca. 24 Std. durchgetrocknet und polierfähig</td></tr><tr><td>Ergiebigkeit:</td><td>ca. 1,3 m² / Spraydose</td></tr></table>	Farbe:	schwarz (matt, seidenmatt oder glänzend), weiß glänzend	Dichte	ca. 0,8 g/cm ³	Trocknung	nach ca. 10 min staubtrocken nach ca. 15 min klebefrei nach ca. 50 min griffest nach ca. 24 Std. durchgetrocknet und polierfähig	Ergiebigkeit:	ca. 1,3 m ² / Spraydose
Farbe:	schwarz (matt, seidenmatt oder glänzend), weiß glänzend								
Dichte	ca. 0,8 g/cm ³								
Trocknung	nach ca. 10 min staubtrocken nach ca. 15 min klebefrei nach ca. 50 min griffest nach ca. 24 Std. durchgetrocknet und polierfähig								
Ergiebigkeit:	ca. 1,3 m ² / Spraydose								
Lagerung:	Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 5 Jahre ab Herstellung.								

TMB 09.25

Technisches Merkblatt

Seite 2 von 2

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 09.25