Technisches Merkblatt

Charakteristik:

AKEMI® Struktur-Spray ist ein hochwertiger, lösungsmittelhaltiger Einkomponentenlack mit Strukturbildung. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- schnelltrocknend
- sehr gute Strukturbildung auf Hartkunststoffen
- sehr gute Haftung auf Hartkunststoff (PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK und PVC)
- überlackierbar
- witterungsbeständig und vergilbungsfrei
- hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
- benzin- und streusalzbeständig, waschanlagenfest

Einsatzgebiet:

AKEMI® Struktur-Spray ist ein strukturbildender transparenter Lack und dient zur optischen Gestaltung von Fahrzeugteilen aus Hartkunststoffen und findet weitere Anwendungsmöglichkeiten im Haushalt und bei Hobbyarbeiten.

Gebrauchsanweisung:

1. Untergrund muss absolut fett-, wachs- und schmutzfrei sein. Reste von Politur oder anderen Pflegeprodukten mit AKEMI® Reiniger-Spray reinigen.
2. Bei Bedarf (Kratzer, Beschädigung) Oberfläche anschleifen, eventuell mit AKEMI® Elastic-Spachtel spachteln.
3. Sprühdose vor Gebrauch einige Minuten nach Anschlag der Kugeln kräftig schütteln.
4. Nicht zu behandelnde teile oder Flächen abkleben oder mit Papier abdecken.
5. Aus ca. 25 cm kreuzweise mehrere dünne Schichten auftragen. Zwischen den Schichten ca. 5 Minuten ablüften lassen.
6. Nach 10 - 20 Minuten Trockenzeit kann nur mit AKEMI® Lackspray für Kunststoffteile überlackiert werden.

Besondere Hinweise:

- Zum Schutz der Hände AKEMI® »Der flüssige Handschuh« anwenden.
- Nicht bei zu hohen Temperaturen oder intensiver Sonnenbestrahlung wenden, da der Lack zu schnell trocknet und nicht richtig verläuft (Schleierbildung). Optimale Verarbeitungstemperatur: 15-25°C.
- Die Durchtrocknung ist beim Auftragen von mehreren dünnen Schichten bedeutend besser als bei einer dicken Schicht.
- Nach beendeter Arbeit muss das Sprühventil nicht freigesprüht werden.
- Versehentlich besprühte Teile können mit AKEMI® Universal-Verdünnung (Prüfung der Beständigkeit) gereinigt werden.

Technische Daten:

Farbe:	transparent strukturbildend
Dichte:	ca. 0,76 g/cm³
Trocknung:	nach ca. 20 min überlackierbar nach ca. 2 Std. durchgetrocknet
Ergiebigkeit:	ca. 0,5 m² / Spraydose

Lagerung:

ca. 1 Jahr im gut verschlossenen Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung.

Sicherheitshinweise:

Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com

Technisches Merkblatt

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com